

Таблица 4.3.2. Переносные свойства жидкого лития на линии насыщения

T	μ'	λ'
500	0.528E-3	44.0
600	0.423E-3	46.8
700	0.355E-3	49.7
800	0.308E-3	52.4
900	0.274E-3	55.1
1000	0.247E-3	57.6
1100	0.225E-3	60.1
1200	0.208E-3	62.2
1300	0.194E-3	64.3
1400	0.181E-3	66.0
1500	0.171E-3	68.4